

Rubson**ANTI SALITRE AS2930**Ficha Técnica
Versión: 05/2011**3 en 1 Paredes húmedas / Primario**

Tipo de producto:	Producto a base de resinas acrílicas y silicona en fase acuosa. Blanco al aplicar y translúcido en seco.
Aplicación:	Tratamiento curativo de paredes interiores y exteriores degradadas por el salitre antes de pintar o revestir. Tratamiento preventivo de paredes no dañadas para evitar la aparición de salitre. No utilizar en materiales poco o nada absorbentes.
Propiedades:	Triple acción: <ul style="list-style-type: none">- Impide el desarrollo de eflorescencias.- Acción impermeabilizante: evita la penetración de la humedad que favorece la aparición de salitre.- Acción endurecedora: refuerza y consolida los soportes degradados por la humedad. Otras propiedades: <ul style="list-style-type: none">- Puede ser cubierto por un revestimiento, pintura o papel pintado.- Incoloro: no afecta al color de la pintura aplicada posteriormente.- Se puede aplicar sobre soportes húmedos.- Base acuosa. No contiene disolventes.
Soportes adecuados:	Paredes de yeso, placas de yeso acartonado, ladrillo, cemento y soportes porosos en general. El producto puede modificar ligeramente el aspecto del soporte. Se recomienda realizar una prueba previa en una pequeña zona de aplicación.
Características del producto antes de su aplicación:	
- Aspecto:	Líquido
- Color:	Blanco (translúcido después del secado)
- Densidad (20°C):	Aprox. 1.04 g/ml
- pH:	Aprox. 12
- Temperatura de aplicación:	Entre 5°C y 30°C

Modo de aplicación:

- **Preparación del soporte:**
 - Eliminar todo tipo de pintura, revestimiento o papel pintado.
 - Raspar con un cepillo todo tipo de eflorescencias de salitre y partículas no adheridas al soporte.
 - Los soportes deben estar limpios y compactos. No es necesario que estén completamente secos.
 - Reparar las posibles fisuras antes de la aplicación.
 - Tapar las grietas y los agujeros con un producto apropiado.

- **Aplicación del producto:**
 - El producto está listo para aplicarlo. No diluir.
 - Aplicar, con una brocha o un rodillo, 2 capas sucesivas hasta la saturación del soporte. Aplicar fresco sobre fresco sin esperar al secado del producto.
 - Trabajar en una zona amplia alrededor del soporte a tratar.
 - Para el tratamiento preventivo de cualquier pared, aplicar por zonas de 1 metro de ancho, comenzando a aplicar de arriba hacia abajo.

- **Rendimiento:**
 - Aproximadamente 2,5 m² / litro, dependiendo de la absorción del soporte.

- **Limpieza de las herramientas:**
 - Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación.

- **Secado:**
 - El secado de las paredes se realiza por la evaporación lenta del agua contenida en el interior.
 - Esperar 24 horas antes de aplicar un revestimiento o pintar. El éxito del tratamiento depende de la neutralización completa del salitre. Si durante el secado vuelven a aparecer eflorescencias, deberán eliminarse con un cepillo y repetir la aplicación tantas veces como sea necesario.
 - En el caso de tintes, el producto debe pintarse como máximo en las 24 horas después de la aplicación.

Una vez pasado ese tiempo, puede desarrollarse un efecto repelente al tinte. En ese caso, volver a aplicar Rubson Anti Salitre y pintar cuando el producto esté seco.

Presentación:

Color: Blanco
Formato: Envases de 1 y 5 litros

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses dentro del envase original cerrado. Pasado este plazo, el producto todavía podría estar en buen estado (se recomienda comprobarlo mediante una prueba previa o consultando con nuestro Servicio de Asistencia Técnica). El producto debe conservarse entre 5°C y 40°C. Cerrar correctamente el envase después de cada utilización.

Seguridad:

Este producto no implica ningún tipo de peligro.

El valor límite de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de acuerdo con la Directiva 2004/42/CE para esta categoría de productos es de 30 g/l. Este producto contiene como máximo 10 g/l de COV.

Ficha de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>



HENKEL IBÉRICA S.A.
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0
Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas. Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.